


FAXGenova li, 31/03/05
Numero pagine inclusa la copertina 2

Comm.. Prot.documento3/sl/sl/1

DESTINATARIOAlla c.a. : Sig. MAGGIOLA
Società : ANBALDO S.C.Telefono :
Fax : 0106489279
Cc :**MITTENTE**Nome :
Società: Sige Quality Service S.r.l.
Amministrazione:
Via Piandilucco, 18/3 - 16155
GENOVA PEGLI
Uffici e laboratorio
Corso Perrone, 25 - 16152
GENOVA CAMPITelefono: +39 0106001032
Fax : +39 0106590667**Oggetto:** Rx**NOTE:** Urgente Per revisione RSVP Vs. commenti

Come da accordi telefonici ti invio
certificato Rx del mequetre M2163.

Solubi





SIGE Quality Service S.r.l.
 Amministrazione:
 Via Plandivacca, 12/5 - 10155 Genova - Italia
 Tel. 010/5671431 - 5 linee - Fax 010/5671226
 Ufficio di laboratorio:
 Corso Perrone, 22 - 11020 Gonnenna - Camp.
 Tel. Fax 019/2001522
 Codice Fiscale e Partita IVA: T. 013700-0688

**CONTROLLO RADIOGRAFICO
 RADIOGRAPHIC EXAMINATION REPORT**

PAG/SH 1 DIVIS. 1

CERTIFICATO N.
 CERTIFICATE N.

R.T. 05152-363

CLIENTE - CUSTOMER: SpA/le ANSALDO SUP. COND. OGGETTO - OBJECT: M2163
 COMMESSA - JOB: 052 ORDINE: ASG/2270

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO - APPLICABLE CODE: UNI EN 1435 ACCETTABILITÀ - ACCEPTANCE: UNI EN 25917 CLASSE C
 TECNICA ESPOSIZ. - EXP. TECH: DIREZIONALE / DIRECT

TIPO SORGENTE - TYPE OF SOURCE: RX DIM. MACCHIA FOCALE - FFF SIZE: 1.8 x 2.5 mm DISTANZA FR. - DIST. FF: 700 mm
 PARETE SING. / SINGLE WALL
 PARETE DOPPIA / DOUBLE WALL
 PANORAMICA / PANORAMIC

TEMPO ESPOSIZ. - EXP. TIME: 2'40" 180KV-4mA MATERIALE - MATERIAL: AlSi 316 LN I.Q.I. - PENETR.: 10 FE EN
 SCHERMI - SCREEN: PL 0127 mm

APPARECCHIO - EQUIPMENT: Gilardoni MHF200 SISTEMA PELLICOLA - FILM SYSTEM: AGFA D3 PROC. SALDATURA: 135 CONF. GEOMETRICA: TESTA-TESTA SVILUPPO - DEVELOP.: MANUALE

IDENTIFICAZIONE IDENTIFICATION	POSIZIONE POSITION	MM. FILO VISIBILE THICK.	SOTTILITÀ BLOW HOLES	POROSITÀ POROSITY	AMMO DI POROSITÀ CLUSTER POROSITY	TAVOLI ELONG. GAS. CNV.	INCLUS. SCORIA SLAG INCLUSION	INCL. SG. ALLUNG. LINEAR INCLUS.	MANC. DI PEN. LACK OF PENETR.	CRACK CRACK	MANC. DI FUS. LACK OF FUSION	ECESSO PERL. EXCESS PENETR.	INSELLAMENTO INT. CONCAVITÀ	INCISIONI MARG. UNDERCUT	OSSIDAZIONE OXIDATION	SMBILAMENTO MISALIGNMENT	INCL. TUNGST. TUNG. INC.	DIFETTO FILM FILM DEFECT	DENSITÀ DENSITY	ESITO RESULT
1	V1	0-1																		A
2	"	1-2																		A
3	V2	0-1																		A
4	"	1-2																		A
5	/																			
6	/																			
7	/																			
8	/																			
9	/																			
10	/																			
11	/																			
12	/																			
13	/																			
14	/																			
15	/																			
16	/																			
17	/																			
18	/																			
19	/																			
20	/																			

A: ACCETTABILE - ACCEPTABLE R: RIPARARE - REPAIR T: TAGLIARE - CUT RF: RIFARE FILM - REPEAT FILM

LUOGO - PLACE: GENOVA DATA - DATE: 30/03/05 OPERATORE - OPERATOR: [Signature] RESPONSABILE - CHIEF: GIUSEPPE ROSSI ISR. SURV.: [Signature]
 SIME - SIME PND
 LEVEL II